AQUAPLUS

ЭМАЛЬ ДЛЯ БАССЕЙНОВ



Особенности

- Атмосферостойкая
- Для наружных и внутренних работ
- Высокие защитные свойства
- По металлу, дереву и минеральным поверхностям
- Высокая стойкость к УФ лучам

Область применения:

Эмаль предназначена для создания прочного, водостойкого и долговечного покрытия чаш бассейнов, фонтанов и других водных объектов.

Надёжно защищает бетонные и оштукатуренные поверхности от постоянного воздействия воды, предотвращает разрушение и продлевает срок службы основания.

Образует гладкое, износостойкое покрытие, устойчивое к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Подходит для применения внутри помещений и на открытом воздухе, сохраняя декоративный вид даже при интенсивной эксплуатации.

По цементным и бетонным основаниям материал допускается наносить не ранее чем через 28 суток после их устройства.

Подходящие основания:

– полностью высохшие цементные штукатурки и шпатлевки;

– гипсовые штукатурки и шпатлевки;

– деревянные основания с влажностью не более 18%;

– ранее окрашенные прочными, не отслаивающимися эмалями деревянные и металлические поверхности;

– гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, цементно-стружечные плиты, смонтированные в соответствии с рекомендациями производителя.

Не допускается нанесение состава на основания, имеющие высолы, следы биопоражений (плесень, грибок) или непрочный слой цементного молочка. Данные загрязнения подлежат обязательному механическому или химическому удалению до начала работ

Особенности:

Покрытие повышенной стойкости к воде, соли, слабых щелочей и кислот, к моющим и обеззараживающим средствам

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Время высыхания на «отлип»: Не более 30 минут

Система покрытия/Количество слоев:

1) Грунтовочный слой сильно разбавленной эмалью (эмаль: растворитель= 1:1) для лучшего проникновения эмали в основание

2) 2 слоя эмалью малярной консистенции

Прогнозируемый срок службы покрытия при полном соблюдении технологии окраски: 3 года

Температура применения: Окраска производится при относительной влажности воздуха не более 80% и окрашиваемой поверхности и краски не ниже +5°С

Растворитель : Растворитель EC-K, Растворитель EC-C

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления

Расход: 70-150 г/м2

Тара и упаковка: Жестяная тара по 25, 3, 1 кг

Инструкция по нанесению Эмали

Подготовка поверхности

В зависимости от окрашиваемой поверхности рекомендуется:

Бетонная поверхность должна быть прочной, сухой и очищенной от пыли, грязи, жировых пятен, цементного молочка и высолов. Слабо держащиеся и отслаивающиеся участки необходимо удалить механическим способом.

Новый бетон должен выдерживаться не менее 28 суток до набора прочности. Влажность основания не должна превышать допустимых значений (как правило, не более 4–5%).
Гладкие поверхности рекомендуется зашлифовать для улучшения адгезии. При наличии трещин и раковин их следует заделать ремонтными составами.

Подготовка краски

Перед применением эмаль в холодное время года выдерживают при комнатной температуре (20±2)°С в течение суток. Перед применением убедиться, что эмаль хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места. При необходимости эмали разбавляют до рабочей вязкости.

Грунтование:

Грунтовочный слой сильно разбавленной эмалью (эмаль: растворитель= 1:1) для лучшего проникновения эмали в основание.

Нанесение

Валиком/Кистью: Окраску одной плоскости рекомендуется выполнять последовательно, без длительных перерывов, для получения равномерного покрытия без видимых переходов.

Безвоздушным аппаратом:

Для безвоздушного нанесения рекомендуется использовать сопла размером 515–519. Эмаль наносится равномерными полосами с расстояния 20–30 см с перекрытием 30–50%, удерживая пистолет перпендикулярно поверхности.

При работе на одной поверхности рекомендуется использовать материал одной партии или смешивать материалы разных партий во избежание отклонений цветовых оттенков.