AQUASTOP



- Гидроизоляционный материал (Резиновая мембрана)
- Устойчиво к перепаду температур, воздействию УФ-излучения и CO2
- Атмосферостойкое покрытие
- Экологичный материал

Описание

Основа - водная дисперсия синтетических акриловых, акрил- модифицированных сополимеров (дисперсий) Не содержит органических растворителей.

Окраска по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным и другим пористым поверхностям (кроме полов), по загрунтованным поверхностям металла, по старым покрытиям (кроме известковых поверхностей и по краскам на основе жидкого стекла).

Назначение

Предназначается для защиты вертикальных и горизонтальных минеральных поверхностей (бетон, газобетон, шифер и т.д.), для покрытия кровель и террас, поверхностей зданий, оконных карнизов, бассейнов, резервуаров для воды, для создания эластичного гидроизоляционного слоя (акриловая резиноподобная мембрана) перед укладкой керамической плитки, камня

во влажных и сырых помещениях, например, ванных, душевых, и других помещениях, в том числе и при устройстве «теплых» полов. Для внутренних наружних работ.

Эксплуатационная устойчивость:

Образует экологически безопасное, водонепроницаемое, высокоэластичное, бесшовное покрытие - надежную защиту от протечек, сырости и плесени.

Не содержит растворителей. Имеет отличную адгезию (прилипание) к различным строительным поверхностям.

По цементным и бетонным основаниям материал допускается наносить не ранее чем через 28 суток после их устройства.

Подходящие основания:

– полностью высохшие цементные штукатурки и шпатлевки;
– гипсовые штукатурки и шпатлевки;
– деревянные основания с влажностью не более 18%;
– ранее окрашенные прочными, не отслаивающимися эмалями деревянные и металлические поверхности;
– гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, цементно-стружечные плиты, смонтированные в соответствии с рекомендациями производителя.

Не допускается нанесение состава на основания, имеющие высолы, следы биопоражений (плесень, грибок) или непрочный слой цементного молочка. Данные загрязнения подлежат обязательному механическому или химическому удалению до начала работ

Технические характеристики

Система покрытия/Количество слоев:
1–2 слоя с промежуточной сушкой в 1 час.
Прогнозируемый срок службы покрытия при полном соблюдении технологии окраски: 10 лет
Время высыхания: Не более 3 часов при температуре (20±2)°С
Промежуточная сушка между слоями: 1 час
Температура применения Окраска производится при относительной влажности воздуха не более 80% и окрашиваемой поверхности и краски не ниже +5°С.
Массовая доля нелетучих веществ не менее 55%
Коллеровка пастой “Colorant-EC”
Расход 0,2-0,25 кг/ м2
Гарантийный срок хранения
Для не колерованных красок - 12 месяцев с даты изготовления
Для колерованных красок - 6 месяцев с даты изготовления.

Инструкция по нанесению:

Подготовка поверхности
В зависимости от окрашиваемой поверхности рекомендуется:
Поверхность должна быть чистой, сухой и ровной. Удалите пыль, загрязнения и непрочные покрытия. При необходимости зашпаклюйте и отшлифуйте неровности.
Для создания грунтовочного слоя на минеральных поверхностях нанести гидроизоляционный материал AQUASTOP, разбавленный водой в соотношении 1:1.
Второй и последующие слои наносить без разбавления. AQUASTOP.
Подготовка краски
Перед применением тщательно перемешайте. При необходимости допускается разбавление водой до 5–10%

Нанесение
Валиком: предварительно прокрасьте углы и труднодоступные места кистью. Основную поверхность окрашивайте валиком, равномерно распределяя краску и избегая видимых стыков. При окрашивании необходимо наносится кистью или валиком, последующие слои в направлении, перпендикулярном направлению предыдущего слоя.
Аппаратом безвоздушного нанесения: Для безвоздушного нанесения рекомендуется использовать сопла 517, 519. AQUASTOP наносится равномерными полосами с расстояния 20–30 см, с перекрытием 30–50%, удерживая пистолет перпендикулярно поверхности. При окрашивании нельзя допускать “перелива” материала.