Адгезивный «Бетон-контакт»



Особенности

- повышает адгезию к бетону
- паропроницаемый
- для внутренних работ

Описание

Основа - водная дисперсия синтетических акриловых, акрил- модифицированных сополимеров (дисперсий) с заданными физико-механическими свойствами, пигменты, наполнители, вспомогательные добавки: диспергаторы, коалесценты, загустители, консерванты и др.

Назначение

для создания шероховатой поверхности перед укладкой керамической плитки, кафеля влагостойкий, износостойкий материал, придающий шероховатость обработанной поверхности, благодаря чему обеспечивается высокая адгезия отделочных материалов к гладким основаниям. Материал выпускается розового цвета, что исключает возможное не-прокрашивание поверхности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Время высыхания на отлип (при температуре (20 ± 2)°С и влажности 50%) – 3 часа.
Полное высыхание 24 часа.
Система покрытия/Количество слоев 1 слой по обеспыленной поверхности
Температура применения Окраска производится при относительной влажности воздуха не более 80% и окрашиваемой поверхности и краски не ниже +5°С
Разбавление Готов к применению, при загущении допускается разбавление водой, но не более 5%.
Гарантийный срок хранения 6 месяцев с даты изготовления
Расход 100-200 г/м2

Инструкция по нанесению:

Подготовка поверхности

В зависимости от окрашиваемой поверхности рекомендуется:

Основание должно быть: прочным и очищенным от загрязнений, жировых пятен, пыли, масел и других веществ, которые могут ослабить адгезию. На новые бетонные оштукатуренные поверхности наносить не ранее чем через 3-4 недели после их изготовления, старое известковое покрытие должно быть полностью удалено.
На цементно-песчаные, цементно-известковые поверхности не ранее чем через 28 дней.
На гипсовые шпатлевки не ранее, чем через три дня после их нанесения.

Подготовка материала

Перед применением материалы необходимо тщательно перемешать для получения однородной консистенции, используя дрель с мешалкой на низких оборотах

Нанесение

Наносится равномерным слоем при помощи щетки, кисти - это позволяет увеличить глубину проникновения в основание. Толщина отделочного слоя не должна превышать 20 мм