# ЭМАЛЬ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

- Атмосферостойкая
- Для наружных и внутренних работ
- Высокие защитные свойства
- По металлу, дереву и минеральным поверхностям
- Устойчивость к механическим воздействиям

**Область применения:**
для окраски бетонных полов, стен и других минеральных поверхностей, асфальта или бетона, может использоваться для разметки дорог, для окраски загрунтованных металлических поверхностей при внутренних и наружных работах.

**Эксплуатационная устойчивость:**
Покрытие краски устойчиво к атмосферным и механическим воздействиям.

**По цементным и бетонным основаниям материал допускается наносить не ранее чем через 28 суток после их устройства.**
**Подходящие основания:**
– полностью высохшие цементные штукатурки и шпатлевки;
– гипсовые штукатурки и шпатлевки;
– деревянные основания с влажностью не более 18%;
– ранее окрашенные прочными, не отслаивающимися эмалями деревянные и металлические поверхности;
– гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, цементно-стружечные плиты, смонтированные в соответствии с рекомендациями производителя.

Не допускается нанесение состава на основания, имеющие высолы, следы биопоражений (плесень, грибок) или непрочный слой цементного молочка. Данные загрязнения подлежат обязательному механическому или химическому удалению до начала работ

**Особенности:**
Высокая укрывистость, атмосферостойкость,
Стойкость к истиранию, стойкости к воде, соли, слабых щелочей и кислот, к моющим и обеззараживающим средствам

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**
**Время высыхания:** Не более 3 часов при температуре (20±2)°С
**Количество слоёв**
Рекомендуется наносить 1–2 слоя с промежуточной сушкой в 24 часа
**Система покрытия/Количество слоев:**
1) Грунтовочный слой сильно разбавленной эмалью (эмаль: растворитель= 1:1) для лучшего проникновения эмали в основание
2) 2 слоя эмалью малярной консистенции

**Прогнозируемый срок службы покрытия при полном соблюдении технологии окраски**: 3 года
**Температура применения:** Окраска производится при относительной влажности воздуха не более 80% и окрашиваемой поверхности и краски не ниже +5°С
**Растворитель :** Растворитель EC-K, Растворитель EC-C
**Гарантийный срок хранения:** 12 месяцев с даты изготовления
**Расход**: 200-250 г/м2
**Тара и упаковка:** Жестяная тара по 25, 3, 1 кг

## Инструкция по нанесению Эмали

**Подготовка поверхности**
**В зависимости от окрашиваемой поверхности рекомендуется:**
Бетонная поверхность должна быть прочной, сухой и очищенной от пыли, грязи, жировых пятен, цементного молочка и высолов. Слабодержащиеся и отслаивающиеся участки необходимо удалить механическим способом.
Новый бетон должен выдерживаться не менее 28 суток до набора прочности. Влажность основания не должна превышать допустимых значений (как правило, не более 4–5%).
Гладкие поверхности рекомендуется зашлифовать для улучшения адгезии. При наличии трещин и раковин их следует заделать ремонтными составами.
**Подготовка краски**
Перед применением эмаль в холодное время года выдерживают при комнатной температуре (20±2)°С в течение суток. Перед применением убедиться, что эмаль хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места. При необходимости эмали разбавляют до рабочей вязкости.
**Грунтование:**
Грунтовочный слой сильно разбавленной эмалью (эмаль: растворитель= 1:1) для лучшего проникновения эмали в основание.
**Нанесение**
**Валиком/Кистью:** Окраску одной плоскости рекомендуется выполнять последовательно, без длительных перерывов, для получения равномерного покрытия без видимых переходов.

**Безвоздушным аппаратом:**
Для безвоздушного нанесения рекомендуется использовать сопла размером 515–519. Эмаль наносится равномерными полосами с расстояния 20–30 см с перекрытием 30–50%, удерживая пистолет перпендикулярно поверхности. При работе на одной поверхности рекомендуется использовать материал одной партии или смешивать материалы разных партий во избежание отклонений цветовых оттенков.
**Меры предосторожности**: При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветрить помещение, недопустимо отсутствие вентиляции. Не применять в присутствии открытого огня. Работы проводить в резиновых перчатках и с использованием индивидуальных средств защиты.