Грунтпропитка Глубокопроникающая «Grunt-EC»



Особенности

- укрепляет основание
- увеличивает адгезию
- снижает расход краски

Описание

Основа - водная дисперсия синтетических акриловых, акрил- модифицированных сополимеров (дисперсий) с заданными физико-механическими свойствами, вспомогательные добавки: коалесценты, загустители, консерванты и др.

Назначение

Предназначены для грунтования минеральных поверхностей, цементных, гипсовых штукатурок, гипсокартона, дерева под дальнейшее шпатлевание, покраску и оклеивание обоями, для лучшего укрепления окрашиваемой поверхности и сокращения расхода финишных материалов. А также для обеспыливания бетонных полов перед укладкой линолеума, паркета, ламината. Не используется как финишное покрытие.
Для предвари-тельного грунтования рыхлых, очень пористых, сильно осыпающихся поверхностей.
Хорошо впитывается, проникая в основание, укрепляет слабые участки, образует прочную и эластичную полимерную пленку, улучшает сцепление основы с отделочными материалами. Стабилизирует впитывающую способность основания, легко наносится, быстро высыхает, уменьшает расход финишного материала.
Используются для внутренних и наружных работ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Время высыхания при температуре (20±2)°С – 1 час
Система покрытия/Количество слоев 1-2 слоя
Температура применения Окраска производится при относительной влажности воздуха не более 80% и окрашиваемой поверхности и краски не ниже +5°С
Разбавление 1 часть праймера с 2-3 частями воды
Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления
Расход 100-200 г/м2

Инструкция по нанесению:

Подготовка поверхности

В зависимости от окрашиваемой поверхности рекомендуется:

Основание должно быть: прочным и очищенным от загрязнений, жировых пятен, пыли, масел и других веществ, которые могут ослабить адгезию. На новые бетонные оштукатуренные поверхности наносить не ранее чем через 3-4 недели после их изготовления, старое известковое покрытие должно быть полностью удалено.

На цементно-песчаные, цементно-известковые поверхности не ранее чем через 28 дней.
На гипсовые шпатлевки не ранее, чем через три дня после их нанесения.
Запрещается нанесение на известково-песчаные поверхности.

Подготовка материала
Перед применением грунтовку необходимо тщательно перемешать.

Нанесение
Нанесение кистью и валиком:
Материал наносится кистью или валиком равномерным слоем, тщательно распределяя по поверхности. Для лучшего проникновения в основание рекомендуется использовать кисть. При нанесении избегать образования глянцевых пятен; при их появлении поверхность после высыхания слегка зачищают наждачной бумагой с последующим удалением пыли.
При необходимости материал наносят в несколько слоёв, давая каждому слою высохнуть перед нанесением следующего. Глубокие неровности выравнивают поэтапно тонкими слоями. После полного высыхания поверхность при необходимости шлифуют и очищают от пыли.

Аппаратом безвоздушного нанесения: Для безвоздушного нанесения рекомендуется использовать сопла 517, 519. Материал наносится методом безвоздушного распыления равномерным слоем, обеспечивая равномерное распределение по поверхности. Распыление выполняют с соблюдением одинакового расстояния до основания и равномерного перемещения распылителя.
Материал наносят методом безвоздушного распыления равномерным слоем, обеспечивая равномерное распределение по поверхности. Распыление выполняют с соблюдением одинакового расстояния до основания и равномерного перемещения распылителя.

При необходимости допускается нанесение в несколько слоёв с межслойной сушкой. После высыхания покрытия при необходимости выполняется шлифование и удаление пыли перед последующей отделкой.