Лак цветной SILUR



Особенности

- Атмосферостойкость
- Для внутренних работ и наружных работ
- Декоративные свойства
- Высокие защитные свойства
- Подходит для дерева
- Обеспечивает долговечное покрытие
- Цвета в ассортименте

Область применения:
Применяется для покрытия деревянных и металлических поверхностей, а также поверхностей, окрашенных масляными красками, эксплуатируемых внутри помещений, так же для наружных работ.

Назначение
Лак цветной SILUR предназначен для получения стойких защитных покрытий. Образует глянцевое устойчивое покрытие. Обеспечивает долговечность при соблюдении технологии подготовки поверхности, нанесения и условий эксплуатации.

Эксплуатационная устойчивость:
Покрытие устойчиво к механическим воздействиям при эксплуатации.

Особенности:
Глянцевое прозрачное покрытие с хорошими защитными свойствами.
Экономичный расход.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Время высыхания: 4 часа при температуре (20±2)°С
Система покрытия/Количество слоев:
Наносится непосредственно на подготовленную поверхность без обязательного грунтования.
Рекомендуемое количество слоев – 2 или более (в зависимости от желаемого оттенка).
Прогнозируемый срок службы покрытия при полном соблюдении технологии окраски: 4 года
Температура применения: Окраска производится при относительной влажности воздуха не более 80% и окрашиваемой поверхности и краски не ниже +5°С.
Разбавитель: Разбавитель NS-EC , Растворитель EC-K, Растворитель EC-C
Массовая доля нелетучих веществ, не менее: около 52%
Блеск по ФБ: 60-80%
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления
Расход: 70-75 г/м2
Тара и упаковка: Жестяная тара по 20, 2.4, 0.7 кг.

Инструкция по нанесению

Подготовка поверхности: Новую нелакированную деревянную поверхность отшлифовать до гладкого состояния, обеспылить. Ранее лакированные поверхности очистить от загрязнений, обезжирить, отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить.

Металлические поверхности очистить от загрязнений, ржавчины и окалины, обезжирить растворителем Поверхность должна быть сухой и чистой.

Подготовка материала и нанесение Перед применением лаки тщательно размешать, при необходимости разбавить до малярной консистенции.
Лаки наносят краскораспылителем, валиком или кистью на сухую, подготовленную поверхность.
Рекомендуемое количество слоев – 2 или более (в зависимости от желаемого оттенка).
Промежуточная сушка между слоями в течение 24 часов.
Для разбавления рекомендуем использовать Разбавитель – НС, Растворитель ЕС-К, Растворитель ЕС-С пр-во EAST- COLOR.
При работе на одной поверхности рекомендуется использовать материал одной партии или смешивать материалы разных партий во избежание отклонений цветовых оттенков.

Меры предосторожности: При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветрить помещение, недопустимо отсутствие вентиляции. Не применять в присутствии открытого огня. Работы проводить в резиновых перчатках и с использованием индивидуальных средств защиты.

Беречь от огня!