Декоративная штукатурка “Травертин”



- Атмосферостойкий материал
- не требует тщательного выравнивания основания
- выдерживает влажную уборку
- паропроницаемое
- экологичный материал
- для внутренних и наружных работ

Описание

Основа - водная дисперсия синтетических акриловых, акрил- модифицированных сополимеров (дисперсий) с заданными физико-механическими свойствами, пигменты, наполнители, вспомогательные добавки: диспергаторы, коалесценты, загустители, консерванты и др.

Назначение

материал предназначен для создания декоративного покрытия без швов и соединений на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях интерьера внутри помещений. Декоративное покрытие East Color Травертин используется для создания разнообразных художественных эффектов: натурального камня травертина, бетона, старинной римской кладки и фактурного рисунка «карта мира». Обладают высокой адгезией, легко наносятся, не стекают с поверхности, позволяют производить нанесение штукатурок слоем толщиной до 1 см.

Пригодные основания

предварительно выровненные гипсокартонные и гипсоволокнистые листы; цементно-стружечные плиты, смонтированные в соответствии с рекомендациями производителя; полностью просохшие шпатлевки на цементной, полимерной или гипсовой основе; другие минеральные основания в проектном возрасте; ранее окрашенные акриловыми красками прочные поверхности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Время высыхания На отлип (при температуре (20 ± 2)°С и влажности 50%) – 3 часа. Полное высыхание 24 часа. Формирование пленки покрытия 7 суток.

Система покрытия/Количество слоев До выравнивания в несколько слоев, каждый слой не более 1 мм

Температура применения Окраска производится при относительной влажности воздуха не более 80% и окрашиваемой поверхности и краски не ниже +5°С

Разбавление Готов к применению, при загущении допускается разбавление водой, но не более 5%.

pH: 7,0-9,0

Гарантийный срок хранения 6 месяцев с даты изготовления

Защитные свойства 10 лет с защитным со слоем акрилового лака

Расход 2 - 5 кг/м2 в зависимости от декоративного эффекта

Инструкция по нанесению:

Подготовка поверхности

В зависимости от окрашиваемой поверхности рекомендуется:

Основание должно быть: прочным и очищенным от загрязнений, жировых пятен, пыли, масел и других веществ, которые могут ослабить адгезию. На новые бетонные оштукатуренные поверхности наносить не ранее чем через 3-4 недели после их изготовления, старое известковое покрытие должно быть полностью удалено.

На цементно-песчаные, цементно-известковые поверхности не ранее чем через 28 дней.

На гипсовые шпатлевки не ранее, чем через три дня после их нанесения.

1)Грунтование минеральной поверхности разбавленными праймерами «Grunt-EC» или «Silur 1/7» в зависимости от свойств поверхности

Подготовка материала

Перед применением материалы необходимо тщательно перемешать для получения однородной консистенции, используя дрель с мешалкой на низких оборотах

Нанесение

Материал наносят шпателем или кельмой из нержавеющей стали равномерным слоем толщиной не более 10 мм. Состав распределяют по поверхности с последующим формированием фактуры.

Для создания рисунка поверхность частично заглаживают, формируя поры, углубления и естественные неровности. Обработка выполняется по мере подсыхания материала, в зависимости от требуемого декоративного эффекта.

При необходимости допускается нанесение в несколько слоёв с межслойной сушкой.

После полного высыхания текстурный слой может быть обработан финишными защитно-декоративными материалами: лессирующими составами природных оттенков, перламутровыми колерными пастами или акриловым лаком.