Шпатлевка Для дерева



- не дает усадку
- эластичная
- для внутренних и наружных работ
- имитирует цвет необработанного дерева

Описание

Основа - водная дисперсия синтетических акриловых, акрил- модифицированных сополимеров (дисперсий) с заданными физико-механическими свойствами, пигменты, наполнители, вспомогательные добавки: диспергаторы, коалесценты, загустители, консерванты и др.

Назначение

Используется для заполнения и выравнивания трещин, швов, дефектов (сколов и т.д.), повреждений и неровностей на деревянных поверхностях (мебель, две-ри, пол, панельные стены, потолок). Рекомендуется для шпатлевания паркета.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Время высыхания На отлип (при температуре (20 ± 2)°С и влажности 50%) – 3 часа. Полное высыхание 24 часа. Формирование пленки покрытия 7 суток

Система покрытия/Количество слоев До выравнивания в несколько слоев, каждый слой не более 1 мм

Температура применения Окраска производится при относительной влажности воздуха не более 80% и окрашиваемой поверхности и краски не ниже +5°С

Разбавление Готов к применению, при загущении допускается разбавление водой, но не более 5%.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев с даты изготовления

Расход 100-300 г/м2

Инструкция по нанесению:

Подготовка поверхности

В зависимости от окрашиваемой поверхности рекомендуется:

Основание должно быть: прочным и очищенным от загрязнений, жировых пятен, пыли, масел и других веществ, которые могут ослабить адгезию.

Подготовка материала

Перед применением материалы необходимо тщательно перемешать для получения однородной консистенции, используя дрель с мешалкой на низких оборотах.

Нанесение

Наносят тонким слоем с помощью шпателя; глубокие неровности закрыть в 2-3 захода тонкими слоями с межслойной сушкой 3-4 часа; после полного высыхания шпатлевки поверхность шлифуют и удаляют пыль; после чего можно красить, лакировать или морить.